

Produto	Espuma Flexível de Poliuretano
Ref <sup>a</sup>	<b>VE 50 12</b>
Tipo	Viscoelástica

<b>Características Físicas</b>	<b>Valores médios</b>	<b>Unidade</b>	<b>Método de Ensaio</b>	<b>Baseado na Norma</b>
Densidade	49.0 ± 3.0	[kg/m <sup>3</sup> ]	PQL001	ISO 845
ILD25% (22°C)	23 – 31	[N]	PQL002	ISO 2439
ILD40% (22°C)	35 – 47	[N]	PQL002	ISO 2439
ILD65% (22°C)	82 – 112	[N]	PQL002	ISO 2439
Alongamento na Ruptura	min. 100	[%]	PQL003	ISO 1798
Resistência à Tracção	min. 40	[kPa]	PQL003	ISO 1798
Dureza à compressão (CV <sub>40%</sub> ) (22°C)	1.2 ± 0.3	[kPa]	PQL004	ISO 3386/1
Combustibilidade	máx. 100	[mm/min]	PQL008	ISO 3795